



المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر



Depot: 35/00 722 384 B 98 N° AI: 35010848172 N° IF: 0998 350 7223 84 87

المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر
GRUPE INDUSTRIEL DES CIMENTS D'ALGERIE
CENTRE D'ÉTUDES ET DE SERVICES TECHNOLOGIQUES
DE L'INDUSTRIE DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

C.E.T.I.M.

ش.م.أ. - رأس مالها الاجتماعي : 288 400 000 D A
N° RC: 35/00 722 384 B 98 N° AI: 35010848172 N° IF: 0998 350 7223 84 87

RAPPORT D'ESSAI N° : 0159/25

ORDRE DE SERVICE N° OS0164/2025
SARL BTI

NE: 0070/2025

La reproduction du présent rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Il comporte (13) pages (y compris les annexes).

Le client dispose d'un délai de 10 jours, à compter de la date de réception du présent rapport d'essai, pour présenter ses éventuelles réclamations à la Direction Technico-Commerciale.



المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر
GROUPE INDUSTRIEL DES CIMENTS D'ALGERIE
CENTRE D'ETUDES ET DE SERVICES TECHNOLOGIQUES
DE L'INDUSTRIE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION
« C.E.T.I.M »

S.P.A. au capital social de : 288.400.000 D.A : رأس مالها الاجتماعي : ش.ذ.ا. -
N° Identification Fiscale : 0998 350 7223 84 87 - N° Article d'Imposition : 35010848172 - N° Registre de Commerce : 35/00-0722 384 B 98

FC01PQC01R14

FICHE TECHNIQUE PRODUIT *88*

(Selon REN°0159/25)

Ordre de service N°0164 du 29/01/25

Type de produit : Briques P 08 trous BR 25 00346 (prélevées par le client)

Désignations	Résultats	
	Mini	Max
Planéité (mm)	0,57	1,21
Rectitude (mm)	0,30	1,79
	Valeur Moyenne	
Dimensions (mm)		
Longueur	296,4	
Largeur	98,1	
Hauteur	198,0	
Epaisseur des parois (mm):		
Exterieurs	7,9	
Cloisons	6,3	
Eclatements	0	
Taux initial	0,5	
D'absorption d'eau (Kg/m ² min)		
Ecart (Kg/m ² min)	0,1	
Résistance à la compression(N/mm ²)	Moy: 6,1	

Le Sous Directeur du Laboratoire
Céramique et Verre

Fait à BOUMERDES, le 06/02/25

Le Directeur des Laboratoires *88*

AMELLAL Rachid




Riad MESKINE

OSN°0164

RE 0159

Ech 25 00346+00347

Page 09 sur 13



المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر
GRUPE INDUSTRIEL DES CIMENTS D'ALGERIE
CENTRE D'ETUDES ET DE SERVICES TECHNOLOGIQUES
DE L'INDUSTRIE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION
« C.E.T.I.M »

ش.ذ.ا. - رأسمالها الاجتماعي : 288.400.000 D.A

N° Identification Fiscale : 0998 350 7223 84 87 - N° Article d'Imposition : 35010848172 - N° Registre de Commerce : 35/00-0722 384 B 98

FC01PQC01R14

FICHE TECHNIQUE PRODUIT *BA2*

(Selon REN°0159/25)

Ordre de service N°0164 du 29/01/2025

Type de produit : Briques P 12 trous, BR 25 00347 (prélevées par le client)

Désignations	Résultats .	
	Mini	Max
Planéité (mm)	0,63	1,54
Rectitude (mm)	0,25	1,00
	Valeur Moyenne	
Dimensions (mm)		
Longueur	296,3	
Largeur	148,6	
Hauteur	197,1	
Epaisseur des parois (mm):		
Exterieurs	7,6	
Cloisons	6,5	
Eclatements	0	
Taux initial	0,6	
D'absorption d'eau (Kg/m ² min)		
Ecart (Kg/m ² min)	0,2	
Résistance à la compression(N/mm ²)	Moy:	6,2

Le Sous Directeur du Laboratoire
Céramique et Verre

Fait à BOUMERDES, le 06/02/25

Le Directeur des Laboratoires / *PT*



Riad MESKINE

AMELLAL Rachid

OSN°0164

RE 0159

Ech 25 00346+00347

Page 13 sur 13

Siège social : BP.93, Cité Ibn Khaldoun - Boumerdes 35000 (W.Boumerdes) - Algérie.

Tél : (024) 79 10 09 / 19 / 26 - Fax : (024) 79 10 08 / 24